

Lättfix

Lättfix är en vitcementbaserad och dammreducerad fästmassa med hög flexibilitet och låg vikt. Den fungerar även utmärkt som flytfix och dess lösa konsistens är fördelaktig för att få en fullständig bakfyllnad på större plattor.

Produkten används på golv och vägg inom- och utomhus vid montering av keramiska ytmaterial som till exempel kakel, klinker, mosaik, granitkeramik och natursten. Den är även lämplig till keramik som kan vara känslig för färggenomslag, såsom glasmosaik och ljus marmor.

Lämpliga underlag är betong äldre än tre månader, lättbetong, putsade ytor, befintlig keramik, golvgipsskivor och spacklade ytor. Lättfix är även lämplig vid golvvärme och räcker, tack vare lättballasten, minst 30 % längre än traditionella fästmassor. För plattor upp till 30x60 cm.

Arbetsanvisning

Förarbete:

Underlaget ska vara plant, rent och fritt från damm, svaga ytskikt eller annat som kan försämra vidhäftningen. Torra och sugande underlag förbehandlas med Finja Primer som ska torka innan fästmassan appliceras. Temperaturen i underlag, lokal och blandat material får inte understiga 10 °C.

Blandning:

Blandning av fästmassan utförs med bormaskin och visp. 10 kg Lättfix blandas med 4–4,2 liter rent kranvatten tills en homogen massa uppnås. Vid storformatiga plattor på golv kan upp till 5 liter vatten användas. Låt vila fem minuter och vispa upp igen. Använd alltid rent kranvatten. Blandat material kan användas i upp till sex timmar.

Applicering:

Lättfix appliceras med en tandspackel. Välj tandspackel beroende på typ av plattor och underlag.

Full täckning av plattan ska eftersträvas. För bästa vidhäftning spacklas ett tunt lager på underlaget med tandspackelns släta sida. Omedelbart därefter läggs ytterligare mer bruk på med den tandade sidan till önskad skiktjocklek.

Plattor i hårt belastade miljöer, utomhus samt plattor med ribbor ska dubbellimmas, det vill säga fästmassan ska appliceras både på plattan och på underlaget. Plattorna trycks till så att god kontakt med fästmassan uppnås.

Det får inte bildas skinn på den redan applicerade fästmassan innan plattorna monteras.

Efterarbete:

Eventuellt spill rengörs med vatten. Härdad fästmassa tas bort mekaniskt.

Efter angiven tid kan fogning med Finja Fog utföras. Använd Finja Våtrumssilikon vid elastiska fogar.

Teknisk data

Åtgång	Ca 1,6 kg/m ² med 6x6 mm tandspackel
Vattenåtgång	4 – 4,2 l/10 kg, upp till 5 l vid storformatiga plattor på golv
Tid innan fogning på vägg	10 – 18 h
Tid innan fogning på golv	24 h
Brukstid (tiden du kan påföra bruket efter blandning)	Ca 6 h

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

Öppentid (tiden till skinnbildning uppstår)	Ca 30 min
---	-----------

Förpackning

Produkten levereras i 10 kg säck.

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förutsätter torr förvaring i obruten förpackning.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

www.finja.se - 2021-12-03

The logo for FINJA, consisting of the word "FINJA" in a bold, italicized, sans-serif font. The letters "I" and "N" are connected. The logo is underlined with a thick black line.