

Putsgrund

Lätt strukturgivande grundprimer baserad på konsthartsdispersion. Är vattenavvisande och ger ett jämnt sugande färgskikt med god vidhäftning mot underlaget. Används som grund och vidhäftare för Finja Yputs.

Arbetsanvisning

Före behandling ska ytorna vara rena, torra och väl förankrade mot underlaget samt fria från sinterskikt och utfällningar. Omrörs grundligt före användning. Arbeta aldrig vid fara för frost, i starkt solsken eller vid regn och kraftig vind. Appliceras med pensel, rulle eller mindre skruvpump.

Teknisk data

Bindemedel	Konsthartsdispersion
Densitet	1,60 kg/liter
Förbrukning	0,3 kg/m ² . Förbrukningen är ett riktvärde. Exakt förbrukning erhålles genom att utföra en provyta.
Arbetstemperatur	Mn. 5 °C i luft och underlag. Materialet ska ha en temperatur av minst 10 °C vid appliceringen.
Glans	Helmatt
Torktid vid 23 °C, RF 50 % (vid andra förhållanden förändras torkegenskaperna)	Dammtorr: 2 timmar Övermålningsbar: 12 timmar Genomtorr: flera dygn
Förtunning/rengöring	Vatten Späds vid behov med max 10 % vatten
Kulör:	Vit och kulörer enligt separat färgkarta
Övriga upplysningar	Lagringsstabil ca ett år. Ovanstående data gäller vit färg. För kulörer kan angivna värden variera.

Förpackning

25 kg

Lagring

Förvaras svalt men frostfritt.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

FINJA