

Fasadfärg Silikat

För målning på mineraliska underlag och på ytor som är putsade med Finjas fasadputssystem. En silikatfärg med kalivattenglas som bindemedel. Innehåller max 5 % organiska stabilisatorer som gör att färgen kan levereras bruksklar.

Arbetsanvisning

Före målning ska ytorna vara torra, fasta och rengöras från smuts och fett. Kontrollera alltid att du fått rätt kulör innan målning påbörjas. Använd alltid färg från samma batchnr på sammanhängande ytor för att undvika kulörskillnader. Fasadfärg baserad på silikat kan endast målas på ytor som tidigare målats med silikatfärg eller på nya, obehandlade putsytor. Måla alltid 2 gånger för ett jämnt, vackert och hållbart resultat.

Starkt sugande eller löst bundna underlag, tex lagningar mm, förbehandlas/grundas med Finja Silikat Koncentrat spädd med vatten i förhållandet 2+1. Mycket sugande underlag kan behöva upprepa denna behandling en andra gång innan målning.

På svagt sugande ytor kan man istället för en första behandling med Finja Silikat Koncentrat, späda första strykningen färg med 10 % Finja Silikat Koncentrat, dvs 1 liter Koncentrat på 10 liter Fasadfärg Silikat. Andra strykningen påförs oförtunnad eller spädd med max 5 % Finja Silikat Koncentrat. Appliceras med pensel, rulle eller spruta.

Rekommenderade sprutinställningar för airless-spruta:

Munstycke: 0,023–0,027 inch

Spruttryck: 150–180 bar

Sprutvinkel: Valfri

Förtunning: Finja Silikat Koncentrat

Teknisk data

| | |
|----------------------------|---|
| Bindemedel | Kalivattenglas |
| Densitet | ca 1,5 kg/liter |
| Åtgång | ca 0,6 liter/m ² vid 2 strykningar. OBS! Färgåtgången varierar beroende på underlagets beskaffenhet och appliceringsmetod. |
| Appliceringsstemperatur | Minst 10 °C, men ej på varma och solbelysta ytor. |
| Glans | 2, helmatt |
| Torktid vid 23 °C, RF 50 % | Dammtorr: 2 timmar. Övermålningsbar: 12 timmar. Genomtorr: flera dygn. |
| Rengöring | Vatten |
| Kulörer | Vit och kulörer enligt separat färgkarta. |
| Övriga upplysningar | Ovanstående data gäller vit färg. För andra kulörer kan angivna värden variera. Etsar glas och metall. Sd-värde < 0,03 |

Förpackning

10 liter

Lagring

Används inom 12 månader från tillverkningsdatumet på förpackningen. Förvaras svalt men frostfritt.

Finja kan inte ta ansvar för att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. Förhållanden som ligger utanför Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala förhållanden på lagrings- eller arbetsplatsen. För aktuell information se alltid www.finja.se.

